



Használati útmutató

Heinrich König Kemény viasz MATT kis karcolásokhoz és lyukakhoz, 771-es sorozat, fa tónusok, 20 x 4 cm

Cikkszám: 147771-010

Felhasználás: Fa, műanyag, linóleum és TPO fóliák kis- és közepes sérüléseinek javítására. Különösen alkalmas matt és mélymatt felületekre. A színárnyalatok keverhetők. Feldolgozási idő kb. 3-5 perc. Beltéri használatra ajánlott. Kérjük, tekintse meg műszaki adatlapunkat is.

Előkészítés: Távolítson el minden laza részt. Eredeti fafelületek esetén a sérült éleket körbe kell nyomni. Mesterséges felületek esetén (pl. melamin, UPVC stb.) egyenesen le kell vágni a sérült részeket az élgyaluvál.

Előfestés: Festék sérülést Color Touch-Up segítségével javíthat a felület alapárnyalatában. Eredeti fafelületek esetén húzzon egy ruhát a mutatóujja köré, kenje be Touch-Up Dye-jal, és fesse be a sérült területet. Mesterséges felületeknél Color Touch-Up-ot használjon - ne áztassa túl.

Kitöltés: Tartson több színárnyalatot (világostól sötétig) az olvasztó készülék forró hegyéhez. Vigye fel az olvadt színkeveréket az erezet irányában. Lakktörés nélküli benyomódások esetén töltsse fel átlátszó Hard Wax PLUS-szal. Fontos: Ne állítsa túl magasra az olvasztó készülék hőmérsékletét – nem szabad füstnek képződnie.

Kiegyenlítés: Távolítsa el a felesleges viaszt a Special Filler Applikátorral. Használjon kerek hornyokat a széleken és puhafákon, hegyes hornyokat a sík területeken. Ezután zsírtalanítsa a felületet és zárja le Spray-König®-gel.

Színbeállítás: Mesterséges felületek javítása esetén Touch-Up Paint Box vagy Color Touch-Up segítségével. Eredeti fafelületek esetén az erezetmintát állítsa helyre Touch-Up Dye-jal vagy a Graining Pen-nel.

Szerkezet beállítás: Állítsa helyre az erezet mintázatát enyhe karcolással (pl. Speciális kaparó, kárpitos tű).

Tömítés: Zárja le és védje meg a javított területet a portól és szennyeződésektől Special Repair Lacquer PLUS-szal (30-40 cm távolságból permetezzen „párásítva”).

Műszaki adatlap

Heinrich König Kemény viasz MATT kis karcolásokhoz és lyukakhoz, 771-es sorozat, fa tónusok, 20 x 4 cm

Cikkszám: 147771-010

Felhasználási terület

- Matt felületek kis és közepes méretű sérüléseinek javítására (pl. olajozott-viaszos parketta stb.).
- Beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Kiváló minőségű ásványi viaszok keveréke műanyag komponensekkel, föld- és oxidfestékkel színezve.
- Szilárd és rugalmas.
- Jó rugalmasság.



- Nagyon jó tapadási tulajdonságok.
- A színek olvasztáskor keverhetők egymással.
- Nincs fénye a felhasználás után.

Használati utasítás

Mindig távolítsa el a laza és szilánkos részeket. Valódi fa esetén az élkiegyenlítővel finoman nyomja meg a sérült éleket a szálak irányába, hogy egyenletes átmenetet hozzon létre a felületen.

Mesterséges felületeknél vágja le egyenesen lefelé a sérülés széleit az élkiegyenlítő segítségével.

Olvasszon fel kis adag matt kemény viaszt az olvasztó készülékkel, a gázolvasztóval (kemény viaszhoz) vagy az elemes olvasztó (legkisebb szint) felmelegített hegyével, és töltsse ki a sérült területet.

Hűtött anyag hozzáadása (az anyag applikátorral történő benyomása) csökkenti a tapadást a sérüléshez.

Lehűlés után (kb. 1 perc) távolítsa el a felesleget a sík felületről az applikátor elülső élével vagy a lakkhúzóval. Az applikátor hornyaival történő eltávolítás az anyag elkenődéséhez vezet a felületen. A pontos színbeállítás minden König retusáló termékkel elvégezhető.

A Spray-König Approachless PLUS vagy Clear Varnish PLUS használata védi a sérült területet a portól és szennyeződéstől, és szükség esetén módosítja a fényességet.

Ne fessük túl „nedvesen”, hanem „permetezzük” 2-3 rétegben, 30-40 cm távolságban.

Termékadatok

Lágyuláspont: kb. 85°C (ISO 2207)

Csepppont: kb. 90°C (DIN 51801)

Mechanikai szilárdság: jó

Átfesthető: minden König festékkel átfesthető

Tapadás: jó tapadás minden műanyaghoz, puha és keményfához, linóleumhoz, TPO-hoz

Tárolási idő: korlátlan (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

- Égési sérülés veszélye a feldolgozás során.
- A keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre