



Használati útmutató

Heinrich König Kerami-Fill, kerámia kitöltő, 775-es sorozat, fa tónusok, 20 x 4 cm

Cikkszám: 149775-010

Felhasználás: Csempék felületi és éles sérüléseinek javítására (mattól a magassfényűig), valamint természetes kő- és beton építőblokkokon (matt). Tulajdonságok: Nagyon jó tapadási tulajdonságok. 110°C-on 2 óráig hőálló. Nagyon jó mechanikai stabilitás. Vízfelvétel < 1%.

Előkészítés: A sérült területnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.

Kitöltés: A gázolvasztó forró hegyével vigye fel a megfelelő árnyalatú kerámia töltőanyagot a sérült területre. Mindig világostól sötétig dolgozzon. A megfelelő árnyalathoz a különböző színek keverhetők. Használat után tisztítsa meg az olvasztókészülék hegyét. Ha speciális színárnyalatot szeretne keverni, ügyeljen arra, hogy ne keverje túl sokáig, mert az olvasztó készülék hegye sötét kopást okozhat (a színárnyalat sötétebbé válik).

Kiegyenlítés: Használja a Transparent Special Filler Applikátort* a felesleges anyag eltávolításához. Fontos: Ne használjon fémszerszámot, mert az fémkopást eredményez, és a kitöltött terület elsötétül.

* Megjegyzés: A sárga Special Filler Applikátor sárga kopást okozhat a felületen, ezért mindig az átlátszó szerszámot használja (cikkszám: 161149).

Színbeállítás: A színkorrekciók az előző lépés megismétlésével (a kívánt színnel) végezhetők el, majd a Special Filler Applikátor segítségével el kell távolítani a felesleget. Magas fényű felületek esetében a kis pórusokat a 900-as töltőanyaggal töltsse ki, és ismét távolítsa el a felesleges anyagot a Special Filler Applikátorral.

Tisztítás és tömítés: A felület tisztításához használjon kendőt és kis mennyiségű cellulóz hígítót – ne áztassa túl! Zárja le a száraz, javított területet a Clear Lacquer Brush Pen segítségével (magas fényű vagy matt). Az egyetlen kivétel a fehér, magassfényű felületek. Ezeket le kell zárni a megfelelő magassfényű Brush Pen Covering lakkal (a színek keverhetők).

Fényesség beállítása: Amikor a lezárt terület megszáradt (kb. 4 óra szobahőmérsékleten), a fényesség végső beállítása a csiszoló- és polírozókendővel végezhető el. A kendő fehér oldala csökkenti a fényt, míg a zöld oldala fényesít.

Műszaki adatlap

Heinrich König Kerami-Fill, kerámia kitöltő, 775-es sorozat, fa tónusok, 20 x 4 cm

Cikkszám: 149775-010

Felhasználási terület

- Keramiák, csempe (mattól magassfényűig), természetes és öntött kő (matt) felületi és éles sérüléseinek javítására.
- Melamin (konyhai) munkalapok.
- Kül- és beltéri használatra ajánlott.



A termék jellemzői

- Ásványi anyagok és viaszok keveréke műanyag komponensekkel és speciális töltőanyagokkal.
- Föld- és oxidfestékekkel színezve.
- Szilárd és rugalmas.
- Fényességi szint: Matt.
- Nagyon jó tapadási tulajdonságok.
- Más König wax termékekkel keverhető.
- A színek olvasztással keverhetők egymással.
- Nincs fénye a felhasználás után.

Használati utasítás

Mindig távolítsa el a laza és szilánkos részeket. A sérült területnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Keverje össze a megfelelő színt, majd kenje fel a KeramiFill®-t a sérült területre olvasztó készülék segítségével.

Fontos: Ne állítsa túl megre az olvasztó készüléket, mert a viaszmaradvány beéghet (elszíneződés).

Olvadáskor ne dörzsölje az olvasztó készülék hegyét a töltőanyaghoz, különben a töltőanyag elszíneződhet.

Lehűlés után távolítsa el a felesleget a Transparent Filler Applikátor segítségével. Ne használjon fémszerszámokat (pl. lakkhúzó), mivel a fémkopás elszíneződést okoz.

A Kerami-Fill® minden König viasszal keverhető. A pontos színbeállítás minden König retusáló termékkel elvégezhető. A Brush-Fix® a sérült területet védi vagy elzárja a portól és szennyeződésektől, és szükség esetén módosítja a fényességet. Fényes vagy magas fényű felületek esetén a kitöltés után fedje be a sérült területet kemény viasszal (átlátszó), távolítsa el a felesleget és zárja le megfelelő átlátszó lakkal.

Termékadatok

Hőálló: akár 2 óra 110°C-on

Mechanikai szilárdság: nagyon jó

Golyónyomás keménysége: benyomódás 0,1-0,5 (mm)

Vízfelvétel: <1%

Átfesthető: minden König festékekkel átfesthető

Tapadás: jó tapadás az összes említett felületen

Eltarthatóság: korlátlan (eredeti zárt tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

- Égési sérülés veszélye a feldolgozás során.
- A keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre