



Használati útmutató

Heinrich König Füll-Fix, finom karcolásokra mesterséges felületeken, 750-es sorozat, 10 x 8 cm

Cikkszám: 130750

Felhasználás: Finom karcolások, szöglyukak stb. kitöltésére mesterséges felületeken. Olyan felületekre, amelyek nincsenek kitéve erős igénybevételnek. Feldolgozási idő kb. 1 perc. Beltéri használatra ajánlott. Kérjük, tekintse meg műszaki adatlapunkat is.

Kitöltés: Gyorsan kenje fel több színárnyalatban (világos/közepes/sötét – fa felületnek megfelelően) több irányban a karcolás méretéig.

Kiegyenlítés: Használja a Special Filler Applikátor ferde élét a felvitt viasz körkörös mozdulatokkal történő elosztatásához. Távolítsa el a felesleges viaszt.

Zsírtalanítás: Feszítsen szorosan egy finom ruhát a filc pad-re, nedvesítse meg folyékony csiszolópasztával, és enyhe nyomással távolítsa el a zsíros réteget.

Tömítés: Zárja le és védje meg a sérült területet a portól és szennyeződésektől Special Repair Lacquer PLUS-szal, és szükség esetén állítsa be a fényességet (30-40 cm távolságból „párásítva” permetezzen).

Műszaki adatlap

Heinrich König Füll-Fix, finom karcolásokra mesterséges felületeken, 750-es sorozat, 10 x 8 cm

Cikkszám: 130750

Felhasználási terület

- Alkalmas fa és mesterséges (bútor) felületekre, amelyek kis kopásnak vannak kitéve.
- Kisebb karcolások, hajszálrepedések, nyitott hézagok és szöglyukak gyors és egyszerű kitöltésére.
- Beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Föld- és oxidfestékekkel színezett ásványi viaszok keveréke.
- Könnyen használható.
- A színek keverhetők egymással.
- Csak korlátozott mechanikai szilárdság.
- Csak korlátozott hőállóság.



Használati utasítás

Enyhe nyomással kenje be a karcolást.

A Special Filler Applikátor ferde élével oszlassa el a felvitt viaszt körkörös mozdulatokkal, enyhe nyomással.

Feszítsen szorosan egy finom ruhát a filc pad-re, és távolítsa el a felesleges anyagot a karcolásról.

A sérült területet portól és szennyeződéstől védjük, a fényességet pedig szükség esetén König Wohnungslos PLUS-szal (vékony rétegben kétszer permetezzük vagy „párásítsuk” le) vagy Brush-Fix átlátszó lakkal állítjuk be. Ne fessük túl „nedvesen”, hanem „permetezzük” 2-3 rétegben, 30-40 cm távolságból.

Termékadatok

Lágyuláspont: kb. 50°C (ISO 2207)

Csepppont: kb. 60°C (DIN 51801)

Mechanikai szilárdság: alacsony

Átfesthető: minden König festékekkel átfesthető

Tapadás: jó tapadás fára, műanyagra, papírfóliára

Tárolási idő: korlátlan (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten)

Munkavédelmi tanácsok

A keverék nem veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében.

Ártalmatlanítási utasítások

Nincsenek különleges ártalmatlanítási előírások, amelyeket be kell tartani. A háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Szállítási űrlap

Kérésre