



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design



A Bona Craft Oil 2K módosított növényi olajokból készül, amelyeket keményítő katalizál a gyorsabb száradás és a nagyobb tartósság érdekében. Használható önmagában gyorsan száradó, nagy teljesítményű olajként, vagy a Bona Traffic HD család bármely lakkjával átvonható, hogy fényt adjon, és minimalizálja a tisztítást és karbantartást. A 2K olaj tökéletesen működik számos fafajtaival, beleértve a cseresznyét, a diót, a füstölt tölgyet és a párolt bükket. Tizenkét színben kapható (beleértve a semleges színt is), amelyek a Bona Tones és a Bona Mix Colours színekkel együtt is használhatók.

- Rendkívül magas telítettségi fok
- Gyors száradás, mégis egyedülállóan hosszú nyitott idő és fazékidő
- Könnyű javítás és keverés
- Átfesthető Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw és Bona Traffic HD csúszásgátlóval.

2023-05-05

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

MŰSZAKI ADATOK

Termékalap: Módosított növényi olajok + izocianát keményítő

Színek: semleges, fagyos, láthatatlan, ködös, homok, világosszürke, kőris, uszadék, grafit, agyag, tartományi és umbra

Keverési arány: 9 rész olaj (A komponens) 1 rész keményítőhöz (B komponens) (10 térfogatszázalék)

Felhasználási idő: 6-8 óra

Száradási idő: Alkalmazások között: 15-30 perc¹

Könnyű használat: Semleges/ 8 óra¹ Színes/ 12 óra¹

¹ normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% relatív páratartalom. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Felhordási eszközök: Bona olajlehúzó, rövid szűrű henger vagy rozsdamentes acél simító. Piros vagy bézs pad polírozáshoz.

Felhasználási mennyiség: kb. 30 m²/liter fafajtól függően.

A biztonsági komponens: Nem osztályozott

B komponens: osztályozott (lásd a biztonsági adatlapot)

Tűzveszély: Nem gyúlékony, de fennáll az öngyulladás veszélye. A használt törlőkendőket, rongyokat és hasonlókat vízbe kell meríteni, vagy lezárt fémtartályokba kell helyezni. Lásd a biztonsági adatlapot.

Tisztítás: Tisztítsa meg a szerszámokat lakkbenzinnel. A megszáradt anyag lakkbenzinnel eltávolítható. Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 2 év, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 6 x 1,25 liter (1125 ml olaj + 125 ml keményítő)

Tanúsítványok: GREENGUARD Gold a nagyon alacsony beltéri károsanyag-kibocsátásért EMICODE; EC1 – Nagyon alacsony beltéri károsanyag-kibocsátás EN 71-3 gyermekjátékokon való alkalmazáshoz DIN 51 130; R10 osztály, alacsony csúszási potenciálú DiBT; biztonságos építőipari termék

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználói környezethez, jól csiszolt, száraz és csiszolási portól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentes. Használat előtt hagyja a terméket szobahőmérsékletűre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 20-25°C és 30-50% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti a száradási időt, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 16°C. Az alkalmazás során használjon gumikesztyűt, védőszemüveget és eldobható cipőt.

A Bona Craft Oil 2K felhordása előtt javasolt a Bona Mix&Fill vagy Bona Mix&Fill Plus használata a kisebb rések kitöltésére. Azokon a padlókon, amelyeken nem lehet hézagot

2023-05-05

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

kitölteni, fontos, hogy az olajat a felületen tartsa, például vékonyan kenje fel az olajat egy párna köré tekert ronggyal egy polírozógép alatt. Nem szabad engedni, hogy az olaj szabadon beszívárogjon a nyitott résekbe



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

Óvintézkedések

A csiszolás egyenletessége és a fa tulajdonságai befolyásolják a végső színt. A színt csak a végső befejezés után szabad értékelni. A foltok, színeltérések, egyenetlen színezés stb. nem a termék hibája, hanem a felhasználó felelőssége! Ügyeljen a csiszolásra. Ha nem biztos benne, használat előtt végezzen tesztet, beleértve a festést és a befejezést is.

Tipp: Az intenzívebb és egyenletesebb elszíneződés érdekében a fát az olajozás előtt vízzel pattogtathatjuk. Csiszolja meg és tisztítsa meg a padlót. Vigyen fel vizet vékonyan a felületre szivaccsal vagy rövidszőrű hengerrel. Hagyja a felületet egy éjszakán át száradni, mielőtt olajat visz fel.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Kezeletlen nyers fa.

Alt. 1. Közepes/nagy kopás Alt. 2 Közepes/nagy kopás Alt. 3 Nehéz kereskedelmi viselet
1 x Bona Craft Oil 2K 1 x Bona Rich Tone (opcionális) 1 x Bona Craft Oil 2K
1 x Bona Bona Craft Oil 2K 2 x Bona Traffic HD

ALKALMAZÁS 2 x Bona Hard Wax Olaj

1. Egy kalapáccsal húzzon át egy csőrt vagy csavarhúzót a felső tartály tetején és alján, és hagyja, hogy a tartalma az alsó tartályba folyjon (min. 1 perc). Távolítsa el a felső tartályt, és alaposan keverje meg az alsót.

2. A kevert olajat vékony rétegben vigye fel a padlóra. A nagy padlókon szakaszosan dolgozzon, és nedves-nedves átfedésben.

3. Hagyja, hogy a fa felszívja az olajat 15-30 percig, majd csiszolja le a felületet egy piros vagy bézs színű párnával ellátott csiszológéppel.

4. Ha szükséges, hajtson végre még egy lépést több olajjal, hogy biztosítsa a nedvszívó területek telítettségét.

5. Hagyjon további 15-30 percet az olajnak, mielőtt a felesleges olajat eltávolítja a polírozógép alá helyezett pamutkendővel.

6. Dörzsölje le a felületet Bona Wool Pad-vel a hibátlan végeredmény érdekében.

7. Hagyja száradni a felületet legalább 8 órán keresztül (színes olaj min. 12 óra2), mielőtt újraindulna a gyalogos forgalom. A felhordás és a száradás során gondoskodjon jó szellőzésről.

2 száradási idő 20°C/60% relatív páratartalom mellett, hosszabb száradási idő várható trópusi fajtákon, magas relatív páratartalom mellett és



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

alacsony hőmérsékletek. A szoba általában 12-24 óra elteltével berendezhető, de várjon kb. 1 héttel a felület szőnyeggel való letakarása előtt. Nedves módszerrel történő tisztítás előtt hagyjon 1-2 napig száradni.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a padlót Bona mikroszálas porszívóval és/vagy porszívóval. Szükség esetén törölje le Bona mikroszálas tisztítópárnával Bona olajozott fapadlótisztítóval. Megjegyzés: Mindig a lehető legszárazabb módszerrel tisztítsa. A felület karbantartásához és karbantartásához használja a Bona Oil Care terméket. Ennek a műveletnek a gyakoriságát a kopás mértéke határozza meg, és a háztartási környezetben minden harmadik évtől a kereskedelmi környezetben évi néhány alkalomig terjedhet.

A részletes karbantartási utasítások a www.bona.com oldalon érhetők el

FELÜLET BEVONÁS

Útmutató a lakkokhoz

A padló teljes kopásállóságának növelése és a karbantartások gyakoriságának csökkentése érdekében, különösen azokon a területeken, ahol erős kopás várható, javasolt a felületet két rétegben átvonni bármilyen Bona Traffic HD lakkal. Ez az ajánlás azokra a színes felületekre is vonatkozik, ahol a kiegészítő lakkvédelem segít megőrizni az eredeti színt. Megjegyzés: A Bona Craft Oil 2K csak Bona Traffic HD-vel vonható be, feltéve, hogy az olajat úgy használják, ahogy van, és nem kombinálják más adalékanyagokkal vagy termékekkel, mint például a Bona Tones vagy a Bona Mix Colour.

1. Vigyen fel egyetlen réteg Bona Craft Oil 2K-t a padlóra a szabványos alkalmazásnak megfelelően. Porózus vagy erős nedvszívó képességű fafajtákon egy második réteg felhordása javasolt. Fontos, hogy minden felesleges anyagot ronggyal távolítsunk el, ha olaj marad a felületen, az tapadási problémákat okozhat a következő Bona Traffic HD bevonatnál.

2. Hagyja száradni legalább 8 órán át (színes olaj esetén legalább 12 órát). Hosszabb száradási időre lehet szükség trópusi fafajtáknál és/vagy kedvezőtlen éghajlati viszonyok között. Annak érdekében, hogy a felület száraz legyen, dörzsölje át a felületet pamut- vagy papírronggyal. Ha a ruha sok pigmentet vesz fel, a felület nem száraz. Csak akkor folytassa a következő lépéseket, ha a felület teljesen megszáradt.

3. Dörzsölje le a felületet egy piros párnával, és porszívózza fel a padlót.

4. Keverje össze a Bona Traffic HD-t keményítővel és hordja fel 2 rétegben hengerrel. Javasoljuk, hogy a lakkrétegek között finom közbülső csiszolást végezzen, hogy eltávolítsa az esetleges szemcsenövekedést. Csak Bona Scrad Pad-et használjon erre a célra.

5. Az első 72 órában a padlót csak kis gyalogosforgalomnak szabad kitenni. Várjon legalább

2023-05-05

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

egy hetet, mielőtt letakarná szőnyeggel vagy más padlóburkolattal.

Visszajelzés küldése

Oldalsó panelek

Előzmények

Mentve



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

Útmutató a kemény viaszolajhoz


1. Vigyen fel egyetlen réteg Bona Craft Oil 2K-t a padlóra a szabványos alkalmazásnak megfelelően. Porózus vagy erős nedvszívó képességű fajtákon egy második réteg felhordása javasolt. Távolítsa el minden felesleges anyagot ruhával.
2. Hagyja száradni legalább 8 órán át (színes olaj esetén legalább 12 órát). Hosszabb száradási időre lehet szükség trópusi fajtáknál és/vagy kedvezőtlen éghajlati viszonyok között.
3. Annak érdekében, hogy a felület száraz legyen, dörzsölje át a felületet pamut- vagy papírkendővel. Ha a ruha sok pigmentet vesz fel, akkor a felület nem száraz. Csak akkor folytassa a következő lépéseket, ha a felület teljesen megszáradt.
4. Dörzsölje le a felületet egy piros párnával, és porszívózza fel a padlót.
5. Vigyen fel 2 réteg Bona Hard Wax Oil-ot. Javasoljuk, hogy a keményviaszolaj rétegei között finom közbenső kopást végezzen a kiváló felületminőség érdekében.




Neutral



Frost



Invisible




Misty



Sand




Light Grey




Ash




Driftwood




Graphite



Clay



Provincial



Umbra

Megjegyzés: A mintaminták csak tájékoztató jellegűek. A megjelenés fajtától, kezelési ütemtervtől stb. függően változhat. Felhordás előtt mindig végezzen tesztet.

2023-05-05

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Craft Oil 2K

TWO COMPONENT, IMPREGNATING OIL

Performance, versatility and design

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek.

Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Ügyeljen arra, hogy a termék rövid vagy hosszú távon ne akadályozza meg a fa színváltozását a tannin kifolyása, a természetes olajok mozgása vagy az UV fény hatása miatt. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.