



Bona Hard Wax Oil

SEALING OIL

Protective indoor oil for wood floors



Természetes olaj, módosított a fapadlók kiváló védelmére. Meleg megjelenést kölcsönöz olajozott padlót, miközben strapabíró és foltálló felületet hoz létre, amely foltosan javítható és könnyen karbantartható. Nagyon alacsony szagú és könnyen kezelhető, hengerrel, ecsettel vagy simítóval is felvihető. Nyitott, lélegző felületet hagy maga után, amely csökkenti az oldalsó kötés kockázatát. Kiválóan alkalmas padlófűtéses padlókhoz.

Tökéletesen kombinálható a Bona Craft Olajjal a fapadlók színezéséhez és dizájnjának megváltoztatásához.

- Kemény és szennyeződéstaszító • Kiváló vízállóság
- Alacsony szagú
- Meleg szín és természetes megjelenés

2023-05-10

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Hard Wax Oil

SEALING OIL

Protective indoor oil for wood floors

MŰSZAKI ADATOK

Termékalap: Módosított keményítő olaj és viasz

Fényességi szintek: Extra Matt 3%, Matt 10%, Silk Matt 20%.

Hígítás: Ne hígítsa.

Száradási idő: Csiszolás/újrafestés előtt: 6-8 óra¹

Könnyű használat: minimum 18 óra¹

¹ normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% relatív páratartalom. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Felhordási eszközök: Rozsdamentes acél simító, 5 mm-es Bona Microfiber henger, vagy jó minőségű ecset, szorosan tömörített finom sörtékkel.

Felhordási mennyiség: 20-24 m²/liter rétegenként.

Biztonság Besorolatlan

Tűzveszély: Száradó olajokat tartalmaz, öngyulladás veszélye áll fenn. A használt törölkendőket, rongyokat és hasonlókat vízbe kell meríteni, vagy lezárt fémtartályokba kell helyezni. Lásd a biztonsági adatlapot.

Tisztítás: Tisztítsa meg a szerszámokat lakkbenzinnel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 3 év, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerelés 1 literes, 2,5 literes és 10 literes kiszerelésben.

Tanúsítványok: DiBt; biztonságos építőipari termék

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezethez.

Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni, és használat előtt (valamint időnként használat közben) alaposan keverje meg a tartályt. Az optimális alkalmazási feltételek 20-25°C és 30-50% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti a száradási időt, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C. Az alkalmazás során használjon gumikesztyűt, védőszemüveget és eldobható cipőt.

Biztosítson jó szellőzést a teljes felhordás és a száradási/kötési idő alatt.

Megjegyzés: A Bona Hard Wax Oil keményedési problémákat okozhat trópusi fafajtákon, mint például ipê, wenge, merbau stb. Az ilyen faanyagok és hasonlók kikeményedési körülményeinek javítása érdekében ajánlatos először egy réteg Bona Craft Oil-t felvinni, majd hagyjuk teljesen megszáradni.



Bona Hard Wax Oil

SEALING OIL

Protective indoor oil for wood floors

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Alt. 1

2 x Bona keményviasz olaj Alt. 2

1 x Bona kézműves olaj / Bona kézműves olaj 2K 1 x Bona keményviasz olaj

Alt. 3

1 x Bona Rich Tone vagy Bona Nordic Tone 1 x Bona Craft Oil 2K

1 x Bona keményviasz olaj

Alt. 4

1 x Bona Rich Tone

2 x Bona keményviasz olaj

Fontos

Hagyja minden alkalmazást teljesen megszáradni, mielőtt folytatná a következő réteggel.

A nagy forgalmú területeken fontolja meg, hogy két réteg Bona Hard Wax Olajjal zárja le a kopás elleni fokozott védelem érdekében.

KEZDETI ALKALMAZÁS

A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. Javasoljuk, hogy 120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal fejezze be.

1. Vigyen fel nagyon vékony, egyenletes réteget az egész padlóra, elkerülve a termék felhalmozódását. Ahol lehetséges, a szemcse irányával alkalmazzuk.

2. Hagyja száradni minimum 6-8 órán keresztül. Biztosítson jó szellőzést.

3. Dörzsölje le a felületet Bona Scrad Paddal (szárnyak nélkül) vagy Bona Diamond Abrasives 240-es szemcsemérettel.

4. Alaposan távolítsa el a port, és vigyen fel egy újabb vékony réteget az egész padlóra, ugyanúgy, mint korábban.

5. Ne mozgassa a padlót, amíg legalább 18 óra száradási ideje nem volt. Ha lehetséges, célszerű hosszabb ideig hagyni.

KARBANTARTÁSI ALKALMAZÁS

1. Tisztítsa meg a felületet Bona Cleaner-rel. Erősen szennyezett padlón javasolt a Bona PowerScrubber használata Bona Deep Clean Solution-nal. A megmaradt szennyeződés a bevonatba szorul, és megzavarhatja a Bona Hard Wax Oil későbbi felhordását.

2. Végezzen nagyon könnyű csiszolást a Bona Diamond Abrasives 240 szemcseméretű vagy Bona Scrad 150 szemcseméretű szárnyakkal.

3. Alaposan távolítsa el a csiszolási port.

4. Vigyen fel nagyon vékony, egyenletes réteget az egész padlóra, elkerülve a termék felgyülemelését. Ahol lehetséges, a szemcse irányával alkalmazzuk.

5. Hagyja száradni legalább 12 órán keresztül, lehetőleg tovább, mielőtt újraindulna a forgalom a padlón.

2023-05-10

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Hard Wax Oil

SEALING OIL

Protective indoor oil for wood floors

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a padlót Bona mikroszálas porszívóval és/vagy porszívóval. Ha szükséges, törölje le Bona mikroszálas tisztítópárnával Bona Wood Floor Cleanerrel. A javításra szoruló felületekre ajánlott egy réteg Bona Wax Oil felhordása. Kiterjedtebb karbantartás és nagyobb védelem érdekében javasolt egy másik réteg Bona Hard Wax Oil bevonattal a fent leírtak szerint.