



Bona Mix&Fill

WATERBORNE FILLER



A Bona Mix & Fill egy vízbázisú hézagkitöltő, amelyet faporral megfelelő színű és állagú keverésre terveztek. A Bona Mix & Fill 2 mm széles hézagok és egyéb kisebb hibák kitöltésére szolgál fapadlón. Minden Bona lakkal és olajjal használható, világos és sötét fajtákhoz egyaránt alkalmas.

- Könnyen keverhető és felvihető
- Nagyon gyorsan szárad
- Vízbázisú, de korróziógátló (nincs rozsdafolt)
- Könnyen csiszolható
- Szagtalan
- Emicode EC1 Plus tanúsítvánnyal rendelkezik a nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás érdekében



Bona Mix&Fill

WATERBORNE FILLER

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: Akrilát diszperzió

Keverési arány: keverje faporról sűrű, zabkásaszerű állagúra.

Száradási idő: - felvitelek között: 20 perc¹

- csiszolásig: 30 – 60 perc¹

- befejezésig vagy olajozásig 1 – 2 óra¹

1 normál, kisebb hézagképződést feltételez az újonnan beépített padlókon 20°C/60% relatív páratartalom mellett. Minél szélesebb és mélyebb a rés, annál hosszabb a száradási idő.

Felhordási eszközök: Rozsdamentes acél simító

Felhasználási mennyiség: 8-12 m²/liter a rések méretétől és mennyiségétől függően.

Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel.

A megszáradt anyagot mechanikusan vagy vízzel lehet eltávolítani.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban.

Tárolás/szállítás: Tárolás vagy szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerelés: 3 x 5 liter.

10x1 liter

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználási környezetéhez, száraz, viasztól, szennyeződéstől és egyéb szennyeződésektől mentes. Csiszolja le a padlót csupasz fára 60-80 szemcseméretű csiszolóanyaggal (a végső vágás előtt). Felhordás és száradás közben a helyiség és a termék hőmérséklete nem eshet +13°C alá.

Az optimális feldolgozási feltételek 18-22°C és 40-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti a száradási időt, míg az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom növeli a száradási időt

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt.

2. Keverje össze a terméket egy edényben finom és tiszta faporról kásaszerű állagúra.

3. Vigye fel a keveréket az egész padlóra egy rozsdamentes acél simítóval, és ismételje meg az eljárást, ha szükséges.

4. Amikor a felület megszáradt, csiszolja le az összes felesleges Mix & Fill 100-120 szemcseméretű csiszolóanyaggal.

5. Kezelje a padlót bármilyen Bona bevonatrendszerrel a vonatkozó utasítások szerint.

Megjegyzés: A Bona Mix & Fill nem alkalmas 2 mm-nél nagyobb hézagokhoz. 3 mm-es rések esetén használjon Bona Mix & Fill Plus-t.

FONTOS

A deszkapadlón vagy a szegélyezett padlón belüli réseket általában nem töltik ki. A száraz töltőanyag részben elszabadulhat zsugorodás/tágulás esetén.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek. Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a

2023-05-04

This data sheet replaces all previous versions, please check bona.com to ensure you have the latest version.



Bona Mix&Fill

WATERBORNE FILLER

vonatkozó szabványok előírásait.