



Bona Primer

WATERBORNE PRIMER

Forgiving primer with medium light wood colouration.



Vízbázisú alapozó kezeletlen fapadlókhoz, közepesen világos faszínt eredményezve. A Bona Primert egyszerű alkalmazás és használat jellemzi, gyorsan szárad és a hagyományos csiszolóanyagokkal könnyen csiszolható. Erős alapozó minden Bona fedőfestékhez. Az EC1PLUS besorolása nagyon alacsony beltéri levegő kibocsátással rendelkezik. Használható padlófűtéssel kombinálva.

- Közepesen világos fa színezet
- Elnéző alkalmazási tulajdonságok
- Könnyen csiszolható



Bona Primer

WATERBORNE PRIMER

Forgiving primer with medium light wood colouration.

MŰSZAKI ADATOK

Lakk típusa: 1 komponensű vízbázisú akrilát/poliuretán alapozó

Hígítás: Ne hígítsa. 4% Bona Retarder hozzáadható a hosszabb nyitva tartáshoz.

Száradási idő: 1-2 óra (20°C/60% R.H)

Felhordási eszközök: Bona Roller (11 mm-es halom) vagy forgófejű applikátor

Felhordási mennyiség: 8-10 m²/l (100-120g/m²) rétegenként

Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági időtartam: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot tárolás vagy szállítás közben. Kiszerezés: 5 literes kanna. 3 doboz dobozonként.

Tanúsítványok: EC1PLUS a nagyon alacsony károsanyag-kibocsátásért
GREENGUARD Arany

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. A fa végső csiszolásához 120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal, Bona Quattro Disc vagy hasonló berendezéssel javasolt csiszolni.

Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

Figyeljünk meg: A trópusi fafajták, mint a teak, ipe, füstölt tölgy, wenge és hasonló fajok, valamint egyes puhafák természetes összetevőket – tanninokat, olajokat, gyantákat és ásványi anyagokat – tartalmaznak, ami a száradási idő jelentős meghosszabbodásához, nedvesedési problémákhoz, ill. színváltozásokhoz vezet. Javasoljuk, hogy azonosítsák a fafajtát, és szükség esetén a bevonat felhordása előtt próbafelhordást végezzenek.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Tipikus kezelési rend:

1x Bona Primer + 2x Bona Lacquer

A Bona Primer kompatibilis a Bona Topcoat termékcsalád összes termékével.

Jegyzet:

- Naponta két teljes réteg alapozó és/vagy lakk felhordása nem javasolt a fa túlzott duzzadásának veszélye miatt.
- A Bona Primert csak közvetlenül nyers fára szabad használni. Nem használható foltokkal vagy olajokkal együtt, vagy más felületek bevonására.



Bona Primer

WATERBORNE PRIMER

Forgiving primer with medium light wood colouration.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt, és helyezze be a mellékelt szűrőt.
2. A Bona Classic UX-et egyenletesen vigye fel Bona Roller vagy forgófejű applikátor segítségével kb. 8-10 m²/lit, és kerüljük a termék felhalmozódását.
3. Hagyja megszáradni, kb. 1-2 óra.
4. Ha megszáradt, a Bona Classic UX csiszolható a szemcsemagasodás csökkentése érdekében a Bona Scrad rendszerrel vagy egy csiszolószítával (használja a legfinomabb szemcsét, amely eléri a kívánt eredményt, 120-150 szemcseméretű). Alternatív megoldásként hordjon fel egy réteg lakkot a csiszolás előtt, hogy csökkentse a szemcsézettséget. A lakkréteg horzsolás nélkül hordható fel, feltéve, hogy ez a Bona Classic UX felhordása után 24 órán belül megtörténik.
5. Távolítsa el a port és fejezze be a kezelést a választott fedőréteggel.

FONTOS

A Bona Classic UX-t soha nem szabad a fapadlók végső kezelésére használni.

The information in this document and all other advice and recommendations that we provide to help and assist the applicator are based on previous experience and extensive testing but makes no claim to be complete. Because of the wide range of possible uses and conditions of application of our products, we do not relieve users from the need to carry out their own trials or to seek technical advice from Bona before use. Bona can only guarantee its products and not the construction as a whole. Observe recommendations from flooring manufacturer and the provisions of relevant standards.

2023-04-19

This data sheet replaces all previous versions, please check bona.com to ensure you have the latest version.