



Bona Mega

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for medium commercial and heavy domestic wood floors



Irodákba, kis üzletekbe, szállodai szobákba és prémium választás otthonokba. Innovatív, vízbázisú, egykomponensű formula, amely reakcióba lép az oxigénnel és úgy működik, mint egy kétkomponensű. Nem szükséges keverni, közvetlenül a palackból használja. Nagyon jó deszkapadlóhoz és padlófűtéses padlóhoz is.

- Nincs oldalragasztás, ideális padlófűtéshez, deszkapadlóhoz stb.
- Nagy százalékban növényi alapú olajból előállított diszperzió
- Kiválóan ellenáll a kopásnyomoknak és a szokásos vegyszereknek
- A GREENGUARD jóváhagyta az alacsony beltéri károsanyag-kibocsátást

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Mega

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for medium commercial and heavy domestic wood floors

MŰSZAKI ADATOK

Terméktípus: 1 komponensű, olajjal módosított poliuretán fedőbevonat.

Szilárdanyag tartalom: kb. 32%

Fény (60°-on): Fényes 90% Silk matt 50%, Matt 25%, Extra Matt 9% (üvegen). Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében. Száradási idő, ig: Újrafestés: 2-3 óra*

Könnyű használat: 8 óra* Fedhető: 7 nap*

*Normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhordási eszközök: Bona Roller vagy forgófejű applikátor.

Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Biztonság Besorolatlan

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban.

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Kiszerelés: 10 x 1 liter 3 x 5 liter

Tanúsítványok: EMICODE EC2 alacsony kibocsátású

GREENGUARD

EN 13501-1; Reakció a tűzre

EN 71-3: Alkalmazás gyermekjátékokon

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. A Bona Mega felhordása előtt a felületet Bona alapozóval kell előkezelni.

Hagyja a lakkot szobahőmérsékletűre melegedni, helyezze be a szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.



Bona Mega

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for medium commercial and heavy domestic wood floors

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Szabványos protokoll kezeletlen fa:

1x Bona Primer1

Könnyű csiszolás 150-es szemcsemérettel

2x Bona Mega

Az 1Bona Mega finom, gazdag tónust hoz létre, amely jobban észrevehető a világos fafajtákon és a világos páccal vagy fehérítő alapozóval kezelt padlókon. A Bona White alapozót Bona Megával nem javasoljuk, ha valódi fehér megjelenést szeretne elérni.

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

ALKALMAZÁS

- 1) Egy percig alaposan rázza fel a lakkot.
- 2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.
- 3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.
- 4) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150 szemcseméretű (vagy finomabb) csiszolással, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

Az enyhe gyalogos forgalom 8 óra elteltével újraindítható, de a felület érzékeny marad a karcolásokra és szennyeződésekre, amíg teljesen meg nem szárad. A teljes gyógyulás körülbelül hét nap múlva érhető el. Ne takarja le vagy nedvesítse fel a felületet, amíg teljesen meg nem kötött.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű. Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

A végfelhasználói karbantartási utasítások a Bona Mega termékoldalon érhetők el a bona.com webhelyen. A részletes karbantartási utasítások mind a lakástulajdonosok, mind a professzionális végfelhasználók rendelkezésére állnak. Kérjük, nyomtassa ki a vonatkozó utasítások másolatát, és adja át a végfelhasználónak.



Bona Mega

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for medium commercial and heavy domestic wood floors

FONTOS!

- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútorlábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókon, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumiabroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, kopásnak és kiömlésnek stb. Egyetlen felületre felvitt felületkezelési rendszer sem akadályozza meg a faanyag fizikai károsodását vagy „keményíti” a padlót. A fán lévő benyomódásokat és a karcolásokat bútorok, leejtett tárgyak, kutyakarmok stb. okozhatják, és lépéseket kell tenni az előfordulás lehetőségének csökkentése érdekében.