



Bona Mega EVO

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for heavy domestic & medium commercial wood floors.



A Bona Mega EVO egy új generációs fapadló-lakk, amely új, korszerű térhálósító technológiával rendelkezik, amely felhordáskor aktiválódik. Alkalmas nehéz háztartási és közepes kereskedelmi használatra. Az egyedülálló formula gyors kötést biztosít, kiválóan ellenáll a karcolásoknak, kopásnak és vegyszereknek.

A Bona Mega EVO sima konzisztenciája kiváló töltő- és kiegyenlítő tulajdonságokat kínál. Az egyedülálló önkeresztező technológia lehetővé teszi a gyors visszatérést a padlóra és rövid várakozási időt a rétegek között.

A 3% alatti VOC-szinttel a lakk hozzájárul a jó munkakörülményekhez, és csekély mértékben befolyásolja a beltéri levegő minőségét.

- A teljesítmény gyors fejlődése
- Biztonságos és megbocsátó alkalmazás
- Nagy töltőerő



Bona Mega EVO

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for heavy domestic & medium commercial wood floors.

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 1 komponensű vízbázisú akrilát/poliuretán fedőbevonat

Szilárdanyag tartalom: kb. 31%

Fény (60°-on): Selyemmatt 40%, Matt 20%, Extra Matt 10%, Ultra Matt 5% (üvegen) Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében. Száradási idő, ig: Újrafestés: 1-2 óra*

Könnyű használat: 8 óra* Fedhető: 5 nap*

*normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H.

Felhordási eszközök: Bona Roller vagy forgófejű applikátor. Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként Biztonság Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: A gyártástól számított egy év, bontatlan eredeti tartályban.

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot.

Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Kiszerezés 6 x 1 liter

3x5 liter

Tanúsítványok: EMICODE; EC1PLUS – Nagyon alacsony beltéri károsanyag-kibocsátás

EN 71-3 – Alkalmazás gyermekjátékokra EN 13501-1; Reakció a tűzre GREENGUARD Gold

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.



Bona Mega EVO

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for heavy domestic & medium commercial wood floors.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználói környezetbe. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen.

Hagyja a lakkot szobahőmérsékletre melegedni, helyezze be a szűrőt, helyezze vissza a kupakot, és használat előtt 60 másodpercig erőteljesen rázza a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV Alternatívák

Kezeletlen fa 1. lehetőség: Kezeletlen fa 2. lehetőség:

1 x Bona Primer 1 x Bona Mega EVO

2 x Bona Mega EVO 2 x Bona Mega EVO

Olyan padlók esetében, ahol fennáll az oldalsó ragasztás veszélye, például szélső erezetű padlók, puhafa deszkapadlók és padlófűtéses keményfa padlók, ajánlott mindig alapozót használni a Bona Mega EVO felhordása előtt, valamint megtenni a stabilizáló intézkedéseket a beltéri klímát.

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

ALKALMAZÁS

1) Egy percig erőteljesen rázza fel a dobozt.

2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.

3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.

4) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150 szemcseméretű (vagy finomabb) csiszolással, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

Az enyhe gyalogos forgalom nyolc óra elteltével újraindítható, de a felület érzékeny marad a karcok és szennyeződésekre, amíg teljesen meg nem gyógyul. Normál körülmények között a bevonat 80%-os térhálósodást ér el 24 óra elteltével, teljes kikeményedését pedig körülbelül 5 nap után. Ne takarja le vagy nedvesítse fel a felületet, amíg teljesen meg nem kötött.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű. Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

A végfelhasználói karbantartási utasítások a Bona Mega EVO termékoldalán érhetők el a bona.com oldalon. A részletes karbantartási utasítások mind a lakástulajdonosok, mind a professzionális végfelhasználók rendelkezésére állnak. Kérjük, nyomtassa ki a vonatkozó utasítások egy példányát, és adja át a végfelhasználónak.



Bona Mega EVO

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for heavy domestic & medium commercial wood floors.

FONTOS!

- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútorlábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókon, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumiabroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, kopásnak és kiömlésnek, stb. Egyetlen felületre felvitt felületkezelési rendszer sem akadályozza meg a fa fizikai károsodását vagy a padló „keményítését”. A fán lévő benyomódásokat és a karcolásokat bútorok, leejtett tárgyak, kutyakarmok stb. okozhatják, és lépéseket kell tenni az előfordulás lehetőségének csökkentése érdekében.
- A Bona lakkok nem sárgulnak, és nem változtatják meg a színüket az UV fény hatására. A Bona lakkok azonban nem tudják megakadályozni, hogy maga a fa színe megváltozzon a tannin kifolyása, a természetes olajok mozgása vagy az UV fény hatására.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek.

Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem

2024-10-04

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Mega EVO

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

Simplicity for heavy domestic & medium commercial wood floors.

mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.