

Bona Wave 2K

Technikai adatlap



Vízbázisú 2-komponensű parkettalakk. kisebb-, és közepesen erős közintézményi igénybevételnek kitett felületekre.

Technikai adatok

Lakk típusa:	2-komponensű vízbázisú poliuretán fedőlakk
Fényesség (at 60°):	Csillogó: ≈85%, Selyem: ≈50%, Matt: ≈20%
Keverési arány:	1 rész Wave 2K edzőt 1 litre Wave 2K lakk(4 vol%)
Fazékidő:	4 óra 20°C mellett (melegben rövidebb)
Higítás:	Szükség esetén, higítható 4% Bona Retarderrel a hosszabb nyitott idő érdekében
Száradási idő:	- Csiszolható/átlakkozható: 2-3 óra* - Óvatosan igénybevehető: 24 óra* - Teljes kikeményedés: 7 nap* <i>*normál klimatikus viszonyok esetén, 20 °C/60% R.H.</i>
Szerszámok:	Bona henger vagy applicator
Alkalmazás:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) /réteg
Biztonság:	Lakk: nincs besorolva Edző: besorolva (lásd a Biztonsági adatlapon)
Tisztítás:	Törölje le a szerszámokról az anyag maradványokat mielőtt vízzel tisztítaná. A megszáradt anyagokat acetonnal tudja eltávolítani.
Felhasználható:	1 év a gyártástól számítva bontatlan csomagolásban
Tárolás/szállítás:	A hőmérséklet nem mehet +5°C alá vagy nem haladhatja meg a +25°C a tárolás és szállítás során.
Megsemmisítés:	A hulladékokat, üres kannákat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
Csomagolás:	3 x 5 liter edzővel (36 karton / raklap)

Előkészítés

Mielőtt a Bona Wave 2K-t használnánk a felületet valamelyik Bona alapozóval kell kezelni. A felszínt teljesen simára kell csiszolni, továbbá tisztának, csiszolópor, olaj vagy más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Hagyjuk hogy a lakk és az edző hőmérséklete elérje a szoba hőmérsékletét.

Az optimális hőmérséklet 18-25°C 40-60%-os relatív páratartalom mellett. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti, míg az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig növeli a száradási időt. **A minimális hőmérséklet a termék használatához 13°C.**

Felületkezelés

Lakkozatlan fapadló:

- 1x Bona Primer
- 1x Bona Wave 2K
köztescsiszolás P150
- 1x Bona Wave 2K

Megjegyzés: Nem ajánlott naponta több mint 2 teljes réteget felvinni a felületre a fa megdagadásának kockázata miatt. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a száradás során. A rossz száradási körülmények gyengébb filmréteget eredményeznek, és csökkentik a tapadási tulajdonságot a rétegek között.



Bona[®]

Bona Wave 2K

Technical data sheet

Finishing



Használat

1. Rázzuk fel a Wave 2K-t, majd adjunk hozzá egy flakon Wave 2K edzöt és azonnal rázzuk össze kb. 1 percre, majd helyezzük fel a mellékelt szűrőt. Ha kisebb mennyiségű lakkot keverünk, akkor a szükséges mennyiséget öntsük egy külön edénybe. 1 liter lakk megfelel egy rész edzőnek, 2 liter két résznek, és így tovább. A lakk és az edző keverékét rögtön, de legfeljebb 4 órán belül fel kell használni.
2. A terméket Bona henger vagy applicator segítségével hordjuk fel. A terméket lehetőleg egyenletesen hordjuk fel és kerüljük a tócsák kialakulását. A felületet hagyjuk száradni a következő réteg felvitele előtt. Minden újabb réteg felvitele előtt biztosítsunk kicsit hosszabb száradási időt.
3. Ha szükséges csiszoljuk le a padlót Bona 150-es szemcséjű csiszolóráccsal, majd távolítsuk el a keletkezett csiszolóport a végső réteg lakk felvitele előtt.
Megjegyzés: Ha az előző réteget 24 óránál tovább hagyjuk száradni, akkor mindenképpen szükséges lecsiszolni a padlót a következő réteg felvitele előtt.

A padlót 8 órával az utolsó réteg felvitele után könnyen terhelhető, 24 óra után pedig már teljesen használható. Hagyjuk a padlót legalább 3 napig száradni, mielőtt szőnyeget teszünk le, vagy nehéz tárgyakat teszünk a padlóra. A padlót nedves ronggyal sem szabad feltörölni ez idő alatt.

Karbantartás

A padlót Bona Cleaner vagy Bona Wood Floor Cleaner-rel és mikroszálas mop segítségével tisztítsuk. A karbantartás részeként ajánlott a felületet rendszeresen lefedni egy újabb réteg lakkal. Eme művelet gyakorisága jelentősen csökkenthető a Bona Freshen Up vagy a Bona Wood Floor Refreshener rendszeres alkalmazásával. Ez segít megőrizni a padló fakult megjelenését, és lehetővé teszi további lakk rétegek felvitelét, anélkül, hogy a padlót le kéne csiszolnunk.

Részletes karbantartási utasítások találhatók a www.bona.com/floorcare oldalon.



Műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint jelenlegi legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Cégünk csak a termékeink mindig azonos minőségére vállal garanciát. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Amennyiben kétségei vannak, a termék használata előtt próbát kell végezni. A felhasználó köteles elolvasni minden információt, amely a termék címkéjén van feltüntetve, továbbá köteles áttanulmányozni a termék biztonsági adatlapját használat előtt.

Bona[®]