



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERBORNE COATING

Next generation lacquer



A 2K keményítési technológia új generációjával a Bona Traffic GO egyesíti az 1K lakk egyszerűségét és hatékonyságát egy valódi 2K termék tartósságával és teljesítményével. Az innovatív Bona Traffic GO beépített keményítővel közvetlenül a dobozból használható, és kiváló védelmet nyújt a fapadlóknak minden típusú területen. A készítmény előtérbe helyezi a környezet és a felhasználók biztonságát, így egy rendkívül tartós és biztonságos terméket eredményez, amely felülmúlja a mai követelményeket, és magasra teszi a mércét az ipar számára.

- Shake & Go – Nincs keverés – Nincs hulladék
- Erős kopásállóság
- Beépített keményítő – felhordáskor aktiválódik

2024-04-02

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERBORNE COATING

Next generation lacquer

MŰSZAKI ADATOK

Terméktípus: Öntérhálósodó vízbázisú poliuretán fedőbevonat

Szilárdanyag tartalom: kb. 30%

Fény (60°-on): Silk matt 45-50%, Matt 20-25%, Extra Matt 9-13%, Ultra Matt kb. 5% (üvegen)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében.

Száradási idő, ig: Újrafestés: 2-3 óra*

Teljes használat: 24 óra* Fedhető: 3 nap*

*Normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhordási eszközök: Bona Roller vagy forgófeji applikátor.

Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Biztonság Besorolatlan

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban.

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 6 x 1 liter (csak Matt és Ultra Matt kivitelben)

3x5 liter

Tanúsítványok: EMICODE; EC1plus – Nagyon alacsony beltéri levegő kibocsátás

GREENGUARD Arany

EN 13501-1; Reakció a tűzre

LEED és BREEAM pontokra jogosult

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Előkezelje a padlót a Bona vízbázisú alapozójával. Hagyja a lakkot szobahőmérsékletűre melegedni, helyezze be a szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Kezeletlen fa:

1 x Bona Primer1

2 x Bona Traffic GO

1 A padlót mindig előkezelje a Bona vízbázisú alapozójával.

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERBORNE COATING

Next generation lacquer

ALKALMAZÁS

- 1) Használat előtt vagy kisebb mennyiségek dekantálása előtt erőteljesen rázza fel a lakkdobozt 30 másodpercig.
- 2) Bona hengerrel hordja fel 8-10 m²/liter (100-120 g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.
- 3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.
- 4) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150 szemcseméretű (vagy finomabb) csiszolással, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

A végső felhordás után a felület 8 óra elteltével képes elviselni a könnyű gyalogosforgalmat, és 24 óra elteltével teljes mértékben kihasználható. Hagyja a felületet legalább három napig száradni, mielőtt szőnyeggel vagy más padlóburkolattal lefedné. Kerülje továbbá a nehéz tárgyak elhelyezését vagy a padló nedves felmosását.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű. Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

A végfelhasználói karbantartási utasítások a Bona Traffic GO termékoldalán érhetők el a bona.com oldalon. Részletes karbantartási utasítások állnak rendelkezésre mind a fogyasztók, mind a kereskedelmi végfelhasználók számára. Kérjük, nyomtassa ki a vonatkozó utasítások egy példányát, és adja át a végfelhasználónak.

FONTOS!

- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútorlábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókön, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumibroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, kopásnak és kiömlésnek, stb. Egyetlen felületre felvitt felületkezelési rendszer sem akadályozza meg a fa fizikai károsodását vagy a padló „keményítését”. A fán lévő benyomódásokat és a karcolásokat bútorok, leejtett tárgyak, kutyakarmok stb. okozhatják, és lépéseket kell tenni az előfordulás lehetőségének csökkentése érdekében.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek.

2024-04-02

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERBORNE COATING

Next generation lacquer

Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.