



Bona Traffic HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Powerful performance at top speed



A Bona Traffic HD, a nagy teljesítményű felület a nagy forgalmú területekhez, most minden eddigienél rövidebb idő alatt nyújt kiváló védelmet, gyorsaság és tartósság tekintetében minden más felületet felülmúl. Tapasztalja meg a páratlan kopásállóságot és a minimális állásidőt. A padlótulajdonosok már csak 12 órával az alkalmazás után újra a padlóra ülhetnek.

A Bona Traffic HD hatékony megoldás az olyan területekre, mint az előcsarnokok, repülőterek, kiállítási csarnokok és vasútállomások, hosszan tartó védelmet biztosítva padlójának, és megőrzi szépségét annak teljes élettartama alatt.

- Maximális sebesség és tartósság
- Kiváló védelem kereskedelmi és közterületeken
- 12 óra elteltével teljes forgalmat tesz lehetővé
- EMICODE EC1 tanúsítvánnyal rendelkezik a nagyon alacsony beltéri károsanyag-kibocsátás érdekében



Bona Traffic HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Powerful performance at top speed

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 2 komponensű vízbázisú poliuretán fedőbevonat

Szilárdanyag tartalom: kb. 32%

Fény (60°-on): selyem matt 40%, matt 20%, extra matt 11% (üvegen)

Keverési arány: 1 rész keményítő 1 liter Traffic HD-hez vagy 0,41 L keményítő 4,54 L Traffic HD-hez (≈8 térfogat%)

Fazekidő: max. 4 óra 20°C-on (rövidebb, ha melegebb)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében.

Száradási idő, ig: Újrafestés: 2-3 óra*

Könnyű használat: 6 óra* Fedhető: 3 nap*

*Normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhordási eszközök: Bona Microfleece Roller vagy forgófejű applikátor. Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Biztonsági bevonat: Nincs osztályozva

Keményítő: Minősített. (lásd a biztonsági adatlapot).

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: Bevonat: 1 év a gyártástól számítva bontatlan eredeti tartályban Keményítő: 18 hónap a gyártástól számítva bontatlan eredeti tartályban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot.

Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Kiszerezés: 3 x 4,95 liter keményítő (0,41 liter)

Tanúsítványok: EMICODE EC1 Nagyon alacsony kibocsátású

GREENGUARD Arany

EN 14904:2006; engedélyezett súrlódás sportpadlókhöz EN 13501-1; Reakció a tűzre

LEED és BREEAM pontokra jogosult.

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználói környezethez, jól csiszolt, száraz, és mentes a csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől.

Hagyja a lakkot és az edzőt szobahőmérsékletre melegedni, helyezze be a szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Standard protokoll: Korábban lakkozott felületek:

1 x Bona Primer1 Tisztítás és felületi koptatás

2 x Bona Traffic HD1 1-2 x Bona Traffic HD

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version.



Bona Traffic HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Powerful performance at top speed

Színezéshez:

1 x Bona kézműves olaj 2K2

2 x Bona Traffic HD

1 a felületet összesen három rétegben kell felvinni.

2, hogy minimalizáljuk az olaj visszafolyásának lehetőségét, ajánlatos korlátozni a kijuttatási mennyiséget. A polírozógép alatt egy betét köré tekert rongy használata segít megőrizni az olajat a felületen.

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

ALKALMAZÁS

1) Rázza fel a lakkdobozt, és adja hozzá a keményítő komponenszt. Azonnal folytassa a keverék óvatos rázatását egy percre. A keveréket közvetlenül vagy legalább négy órán belül használja fel. Kisebb mennyiségű lakk bekeverése esetén a keményítő flakon egy része 1 liter lakknak felel meg.

2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.

3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.

4) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150 szemcseméretű (vagy finomabb) csiszolással, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

A padló a végső felhordás után körülbelül 6 órával kisebb gyalogosforgalmat vesz igénybe, és 12 óra múlva kerülhet teljes használatba. Hagyja a felületet legalább három napig száradni, mielőtt szőnyeggel vagy más padlóburkolattal lefedné. Kerülje továbbá a nehéz tárgyak elhelyezését vagy a padló nedves felmosását. Megjegyzés: Ha a Traffic HD-t Bona Craft Oil 2K-val kombinálták, akkor a felületet egy hétig hagyni kell kikeményedni, mielőtt a felületet lefedné.

ÚJRABEVEZÉS

A részletes újrafestési útmutató a Bona Traffic HD termékoldalán található a www.bona.com címen.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű; Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

A végfelhasználói karbantartási utasítások a Bona Traffic HD termékoldalán érhetők el a bona.com webhelyen. A részletes karbantartási utasítások mind a lakástulajdonosok, mind a professzionális végfelhasználók rendelkezésére állnak. Kérjük, nyomtassa ki a vonatkozó utasítások másolatát, és adja 2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version.



Bona Traffic HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Powerful performance at top speed

át a végfelhasználónak.

FONTOS!

- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútorlábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókon, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumiabroncsoknak való kitettség tartós diszkóhoz vezethet