



Bona Traffic HD Raw

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Keeps the look and feel of raw wood



A Bona Traffic HD Raw magas szintű védelmet kínál a fapadlók számára, miközben megőrzi a kezeletlen fa megjelenését és érzetét. Prémium termék a prémium megjelenésért. Egyedülálló felületi szerkezete lágy, tapintó érzést kelt, amelyen nem csak élvezet járni, hanem nagy csúszásgátló is van, így kiválóan alkalmas gyermekeket és háziállatokat is tartalmazó otthonokba. Alkalmazásban és használatban egyaránt biztonságos, amint azt az EC1 besorolás is mutatja, mivel nagyon csekély hatással van a beltéri levegő környezetére.

- Megőrzi a nyers fa megjelenését és érzetét
- Lakkozott védelem természetes benyomással
- Könnyen és biztonságosan alkalmazható
- Magas csúszásbiztonság



Bona Traffic HD Raw

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Keeps the look and feel of raw wood

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 2 komponensű vízbázisú poliuretán fedőbevonat

Szilárdanyag tartalom: kb. 32%

Fény (60°-on): kb. 4% (üvegen)

Keverési arány: 1 rész keményítő 1 liter Traffic HD Raw-hoz vagy 0,41 l keményítő 4,54 liter Traffic HD Raw-hoz (≈8 térfogat%)

Fazékidő: max. 3 óra 20°C-on (rövidebb, ha melegebb)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében.

Száradási idő, ig: Újrafestés: 2-3 óra*

Könnnyű használat: 24 óra*

*Normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhasználási eszközök: Bona Microfleece Roller (11 mm-es halom).

Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Biztonsági bevonat: Nincs osztályozva

Keményítő: Minősített. (lásd a biztonsági adatlapot).

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: Bevonat: 1 év a gyártástól számítva bontatlan eredeti tartályban Keményítő: 18 hónap a gyártástól számítva bontatlan eredeti tartályban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 3 x 4,95 liter keményítő

Tanúsítványok: EMICODE; EC1 Nagyon alacsony kibocsátású GREENGUARD Arany

DIN 51 130; R9 osztály, csökkentett csúszásveszély. LEED és BREEAM pontokra jogosult

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználási környezethez, jól csiszolt, száraz, és mentes a csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől.

Hagyja a lakkot és az edzőt szobahőmérsékletre melegedni, helyezze be a szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Szabványos protokoll:

1-2 x Bona Primer1

1-2 x Bona Traffic HD Raw1

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Traffic HD Raw

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Keeps the look and feel of raw wood

Színezéshez:

1 x Bona kézműves olaj 2K2

2 x Bona Traffic HD Raw

1 a felületet összesen három rétegben kell felvinni.

2, hogy minimalizáljuk az olaj visszafolyásának lehetőségét, ajánlatos korlátozni az alkalmazási mennyiséget. A polírozógép alatt egy betét köré tekert kendő használata segít megőrizni az olajat a felületen.

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

ALKALMAZÁS

1) Rázza fel a lakkdobozt, és adja hozzá a keményítő komponenst. Azonnal folytassa a keverék óvatos rázatását egy percig. A keveréket közvetlenül vagy legalább három órán belül használja fel. Kisebb mennyiségű lakk keverése esetén a keményítőpalackon lévő egyik rész 1 liter lakknak felel meg.

2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.

3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.

4) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150 szemcseméretű (vagy finomabb) csiszolással, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

Az enyhe gyalogos forgalom 8 óra elteltével újraindítható, de a felület érzékeny marad a karcolásokra és szennyeződésekre, amíg teljesen meg nem szárad. A teljes gyógyulás körülbelül hét nap múlva érhető el. Ne takarja le vagy nedvesítse fel a felületet, amíg teljesen meg nem kötött.

ÚJRABEVEZÉS

A részletes újrafestési útmutató a Bona Traffic HD Raw termékoldalon található a www.bona.com címen.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű; Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

A végfelhasználói karbantartási utasítások a Bona Traffic HD Raw termékoldalon érhetők el a bona.com webhelyen. Részletes karbantartási utasítások állnak rendelkezésre mind a fogyasztók, mind a kereskedelmi végfelhasználók számára. Kérjük, nyomtassa ki a vonatkozó utasítások egy példányát, és adja át a végfelhasználónak.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona Traffic HD Raw

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Keeps the look and feel of raw wood

FONTOS!

- Az olyan anyagokban található lágyítók, mint a szőnyeg alátétek, bútorlábak, görgők és a rögzítéshez használt ragasztók, felpuhulhatnak és elszíneződhetnek. Az autókön, kerékpárokon és babakocsikon lévő hajfestékeknek vagy gumiabroncsoknak való kitettség a felület tartós, visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatja. Használjon védelmet, vagy teljesen kerülje az érintkezést.
- A kiömlött anyagot azonnal el kell távolítani. A felügyelet nélküli kiömlések kozmetikai foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a felületet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy míg a Bona lakkokat úgy tervezték, hogy tömített felületet biztosítsanak, amely ellenáll a kopásnak, a kopásnak és a kifolyásnak stb.