



Bona SuperSport Primer

WATERBORNE PRIMER

1-component waterborne primer for untreated wood sports floors.



Tökéletes alapja bármilyen professzionális sportpadló projekthez. SuperSport Primerünk kiváló tapadást és oldalkötést csökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek komplett rendszerünkkel együtt optimális alapot teremtenek a további kezeléshez és vonaljelöléshez. Poliuretán diszperzióink is könnyen csiszolható és felhordható, közepesen gazdag faszínt eredményezve.

- Csökkenti az oldalsó ragasztás lehetőségét
- Közepesen gazdag faszín
- Kiváló kopásállóság
- A GREENGUARD Gold alacsony beltéri károsanyag-kibocsátással rendelkezik



Bona SuperSport Primer

WATERBORNE PRIMER

1-component waterborne primer for untreated wood sports floors.

MŰSZAKI ADATOK

Lakk típusa: 1 komponensű vízbázisú poliuretán alapozó

Szilárdanyag tartalom: kb. 32%

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa Bona Retarderrel (4%) a hosszabb nyitva tartás érdekében. (Lásd a külön adatlapot).

Száradási idő: 2-3 óra (20°C/60% R.H) Felhordó eszközök: Bona Roller vagy forgófejű applikátor

Felhordási mennyiség: 8-10m²/lit (≈100-120g/m²) rétegenként Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: A hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot tárolás vagy szállítás közben. Kiszerezés: 5 literes kanna. 3 doboz dobozonként.

Tanúsítványok: GREENGUARD Gold

EMICODE EC2 alacsony kibocsátású

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználási környezethez. A felületet vissza kell csiszolni csupasz fára, szárazon, csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől mentesen. A fa végső csiszolásához 120-as szemcseméretű csiszolóanyaggal, Bona Quattro Disc vagy hasonló berendezéssel javasolt csiszolni.

Hagyja a terméket szobahőmérsékletre melegedni. Az optimális alkalmazási feltételek 18-25°C és 40-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. Száraz és/vagy meleg körülmények között maximum 4% Bona Retarder adható hozzá a nyitvatartási idő meghosszabbítása, valamint az átfedés és az elszíneződés kockázatának csökkentése érdekében. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Tipikus kezelési rend:

1 x Bona SuperSport Primer

1 x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE Könnyű csiszolás 150 szemcseméretű csiszolóanyaggal

1-2 x Bona Pure Color (zónajelölés, felületfestés esetén) 1-2 x Bona SuperSport Line Paint

1-2 x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE

Jegyzet:

• Naponta két teljes réteg alapozó és/vagy lakk felhordása nem javasolt a fa túlzott duzzadásának veszélye miatt.



Bona SuperSport Primer

WATERBORNE PRIMER

1-component waterborne primer for untreated wood sports floors.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt, és helyezze be a mellékelt szűrőt.
2. Hordjon fel egyenletes réteg Bona SuperSport Primer-t egy Bona Swivel Head Applikátor vagy egy Bona Roller segítségével. Ügyelni kell arra, hogy egyenletes fatelítettségi szintet érjünk el, hogy elkerüljük a fa színváltozását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.
3. Hagyja megszáradni, kb. 2-3 óra.
4. Fejezze be a kezelést a fenti kezelési ütemterv szerint.

Megjegyzés: Ha a Bona SuperSport Primer 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor a további lakkrétegek felhordása előtt mindig szükség van egy közbenső csiszolásra.

FONTOS!

A Bona SuperSport Primer-t soha nem szabad fapadló végső kezeléséhez használni.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítésére és segítésére adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek. Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.