



Bona SuperSport ONE

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

1K simplicity with 2K performance



Egykomponensű sportlakk oxigén térhálósító technológiával a tartósság és a megjelenés érdekében. Prémium minőségű, vízbázisú fapadló, amelyet kifejezetten professzionális használatra terveztek sportfa padlókon. Erős, jó felépítésű poliuretán felületet biztosít. Megfelel a beltéri sportfelületekre vonatkozó európai szabványnak a biztonságos játék érdekében.

- Magas kopásállóság és kopásállóság
- 1K egyszerűség 2K teljesítménnyel
- A FIBA a legmagasabb szintű versenyhez ajánlja

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport ONE

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

1K simplicity with 2K performance

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 1 komponensű vízbázisú poliuretán fedőbevonat

Szilárdanyag tartalom: kb. 32%

Fény (60°-nál): Fényesség 90%, Matt 20% (üvegen mérve)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel hosszabb nyitvatartási idő érdekében.

Száradási idő, amíg: - Újrafestésre kész: 2½-3 óra*

- Csiszolásra kész: 12 óra*

- Játékra kész: 5 nap*

*normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H.

Felhordó eszközök: Bona Microfleece vagy Bona SuperCoat Roller (11 mm-es halom), vagy T-bar applikátor

Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (120-100g/m²) rétegenként

Biztonság Besorolatlan

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági időtartam: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +25°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékokat és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 3 x 5 liter

Tanúsítványok: EMICODE EC2 alacsony kibocsátású

GREENGUARD

EN 14904:2006; engedélyezett súrlódás sportpadlókhöz EN 13501-1; Reakció a tűzre

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

ELŐKÉSZÜLETEK

Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználói környezethez, jól csiszolt, száraz, és mentes a csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől.

Hagyja a lakkot szobahőmérsékletűre melegedni, helyezze be a szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

KEZELÉSI ÜTEMTERV

Szabványos protokoll kezeletlen fához:

1x Bona SuperSport Primer

1x Bona SuperSport ONE

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport ONE

ONE COMPONENT, WATERBORNE COATING

1K simplicity with 2K performance

Könnyű csiszolás ≥ 150 szemcsemérettel
1-2x Bona Pure Color (zónákhoz, területekhez)
1x Bona SuperSport Line festék
Könnyű csiszolás Bona Scrad Paddal
1x Bona SuperSport ONE

Figyelje meg: Nem ajánlott naponta kettőnél több teljes réteget felvinni a fa túlzott duzzadásának veszélye miatt. A gumialapú ragasztókból származó lágyítók bizonyos típusú vonaljelző szalagokon felpuhíthatják és károsíthatják a poliuretán lakkokat. A használt szalagoknak „alacsony tapadásúnak” kell lenniük, és a lehető legrövidebb ideig kell a helyükön lenniük.

ALKALMAZÁS

- 1) Bona Roller vagy T-bar applikátor segítségével vigye fel 8-10m²/liter (120-100g/m²) mennyiségben, biztosítva a termék egyenletes eloszlását. Mindig tartson „nedves élt” a szakaszok között, hogy elkerülje az átfedéseket.
- 2) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további rétegeket hordna fel. Biztosítson megfelelő szellőzést.
- 3) Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Scrad System P150-es (vagy finomabb) szemcséjével, és távolítsa el a port az utolsó lakkréteg felhordása előtt. Megjegyzés: Ha az előző lakk/alapozóréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra. Ügyeljen arra, hogy a 12 óránál tovább száradt festett területeket és vonaljelzéseket fel kell "ébreszteni" a felület Bona Scrad Paddal történő finom csiszolásával.

A kikeményedés körülbelül 5 napig tart (70% 24 óra alatt, 90% 72 óra után). Ne takarja le a felületet sportszőnyeggel, párnával és hasonlókkal, amíg a padló teljesen meg nem kötött. A padlón 24 óra elteltével fel lehet sétálni, de érzékeny marad a karcolásra vagy foltosodásra, amíg teljesen meg nem gyógyul. Az első héten ne tisztítsa nedvesen, csak szárazon tisztítsa a port, stb.

KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg a padlót Bona SuperSport Cleaner-rel (gyakori használat) és Bona SuperSport Deep Clean-rel (alkalmankénti intenzív tisztításhoz, ha a felület megcsúszott). A padló megjelenését és állapotát rendszeresen fel kell mérni egy folyamatos karbantartási terv részeként. A padlót rendszeres időközönként be kell vonni további Bona SuperSport ONE rétegekkel a biztonságos, csúszásmentes, nagy teljesítményű felület megőrzése érdekében, és elkerülhető, hogy a padlót vissza kell csiszolni a nyers felületre.

A részletes karbantartási utasítások a www.bona.com oldalon érhetők el

A közölt információk jelenlegi legjobb tudásunk szerint készültek, és nem állítják, hogy teljesek. A felhasználó felelőssége, hogy használat előtt megbizonyosodjon arról, hogy a termék és az itt található ajánlások megfelelnek a meghatározott célra, fafajtának és a jelenlegi helyzetnek. A Bona csak a kiszállított termékre vállal garanciát. A termék professzionális és ezáltal sikeres alkalmazása nem befolyásolható. Ha kétségei vannak, végezzen előzetes tesztet. A felhasználó köteles elolvasni és megérteni a csomagolás címkéin és a biztonsági adatlapokon található összes információt a termék használata előtt.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version