Karbantartás

Az Oxidatív olajjal kezelt felületeinknek javasoljuk az elsőápolását, amit még a kivitelezést végző szakemberre bízzunk rá. A napi takarítás: porszívó, majd azt követően enyhén nedves felmosás ajánlott (a nedves takarítást maximum hetente egyszer ajánljuk).

Ápolási javaslat: felhasználástól függően (utcai cipő, házi kedvenc, kertkapcsolat, otthoni vagy közületi) kérje ki a véleményünket. Átlagos felhasználás mellett 1- évente ajánlott a padló ápolóolajozása.

Tisztítás és ápolás

A svédpadló rendszeres tisztítást és ápolást igényel. Sérülés megelőzésének céljából a székek, asztalok, nehéz tárgyak alá ragaszon filc vagy gyapjú alátétet, a tűsarkú cipő használata benyomódást hagyhat a felületen. Tisztításkor használjon porszívót, partvist és alig nedves ruhával törölje át. A felületet ne érje bő víz, vagy bármilyen maró vegyszer, ha ez mégis előfordul azt minél rövidebb idő alatt el kell távolítani. Vannak már kimondottan a fapadlók gondozására használható ápolószerek, melyek visszaadják a fa eredeti szépségét, fényét. Ügyeljünk arra, hogy az átlagos hőmérséklet - 20 C° - és a relatív páratartalom - 45-55% - folyamatosan biztosítva legyen, mivel a természetes fából készült termékek érzékenyek a relatív páratartalomra. A központi fűtés esetében az összeszáradás és repedés elkerülésének érdekében egy párásító, vagy klímaberendezés beállítását javasoljuk.

Tisztításhoz ajánljuk a Bona Bona Spray mop szett-et, illetve a gyári tisztító és ápolószereket.

https://fatikparketta.hu/bona_care_spray_mop_szett

BIOFA NACASA univerzális tisztítószer:

Cikkszám: 4010

Tulajdonságok:

NACASA természetes univerzális tisztítószer padlók, ablakkeretek, ajtók, bútorlapok stb., valamint műanyag, csempe, kályhacserép, kő, zománc és fém olajos, viaszos, zománcozott és lakkozott felületeinek kíméletes tisztítására. Különösen bőrkímélő és biológiailag lebontható. Kémiai konzerválószertől, klórtól, ammóniától és foszfortól mentes.

Tartalmi anyagok:

Víz, anionos és amfoter tenzidek kókuszzsírból < 5 %, citrál, ezüstszulfát, klorofil.

Alkalmazás:

A frissen beépített vagy újonnan kezelt padlókat legkorábban csak 4 hét múlva szabad NACASA 4010 univerzális tisztítószerrel kezelni.

1/2 kupaknyit az 1 literes palackból, ill. 10 ml-t az 1 literes nedvesítővízből adjon hozzá. Ne adagolja túl, mert csíkok/sávok képződhetnek.

Alapokat általában csak nedvesen kell áttörölni. Ha szükséges, előbb száraz tisztítást végezzen. BIOFA termékkel kezelt padló nedves tisztításához jól bevált a nyomószivattyús permetező. Ilyenkor a hígított NACASA terméket egyszerűen vigye fel a padlóra, vagy felmosó mop, ill. rongy segítségével törölje fel. Végül szárazon törölje át az egészet, hogy a csíkosodást elkerülje.

Csempét és más nagyon sima felületet nedves tisztítás után szintén töröljön át szárazra.

Minden más felületet nedvesen töröljön át és hagyja megszáradni.

Erősebb szennyeződésnél a NACASA univerzális tisztítószert ruhára vagy szivacsra kenve kezelje le a szennyezett részeket. Utána tiszta, langyos vízzel öblítse le.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen, a palackot jól lezárva kell tárolni.

Kiszerelés: 1L

Ártalmatlanítás :

A terméket lehetőleg maradéktalanul használja fel. Folyékony maradékot és a kiürített göngyöleget a helyi/nemzeti rendeletek, előírások szerint kell hulladékként lerakni.

Csak kiürített és megtisztított palackok kerülhetnek be a Recycling/Újrahasznosító rendszerbe.

A hulladék-kezelési kód az európai besorolás szerint: 20 01 30

Biztonsági előírások:

A terméket gyermektől elzárva kell tartani. Ha az anyag szembe jut, vízzel alaposan ki kell öblíteni.

Kérésre biztonsági adatlapot küldünk.

GIS-KÓD: GU 40

BIOFA ápoló olaj:

Színtelen cikkszám: 2076

Fehér, cikkszáma: 20761

Tulajdonságok:

BIOFA ápoló olaj természetes olaj-gyanta-keverék és ápolószerként olajozott padlófelületekhez használható. Alapozásra és karbantartó ápolásra is alkalmas, ha apadlófelületen tisztítás után tompa, matt és vékony hatást akar elérni.

Kellő időben és rendszeresen használva a terméket a kezelt felület élettartama meghosszabbodik.

Tartalmi anyagok

Aromás vegyületektől mentes benzin, lenolaj, kolofóniumgyanta-oldat, ricinusolaj-kolofóniumgyanta-keverék, mattító adalék, titándioxid, mikro-finomságú viasz, duzzadó agyag, hidrofób hatású szer, nedvesítőszer, kobalt-polimer szárító adalék, kalcium- és mangán-szárító adalék, antioxidáns.

Munkafolyamat lépései:

1. Előkezelés

A padlófelületet előbb szárazon seprűvel, mop felmosófejjel vagy porszívóval alaposan tisztítsa meg. Utána BIOFA NACASA 4010 univerzális szerrel nedves tisztítás következik, majd hagyja teljesen megszáradni. Erősebb szennyeződésnél BIOFA 2090 alaptisztítót is használjon. Tartsa be a BIOFA tisztító- és ápolószer használati utasításait.

2. Feldolgozás

Jól keverje fel. Kevés ápoló olajat vigyen rá a padlóra és rövidszálú mop-felmosófejjel vagy más hasonlóval oszlassa szét egyenletesen az anyagot. Rövidebb beszívódási idő után (max. 5-10 perc) fehér polírozó betéttel polírozza a felületet. Kisebb felületeknél új rövid szálú mop felmosófejjel vagy megfelelő ruhával is végezhet kézi polírozást.

Nagyobb felületeknél ajánlatos forgókorongos gépet fehér polírozó betéttel használni. Rétegképző BIOFA-olajoknál (2044, 2055) vigyen rá a padlóra kevés ápoló olajat és rövid szálú mop-fejjel vékony és egyenletes réteget hozzon létre. Utána azonnal végezze el az előbb leírt polírozási műveletet.

Figyelem! A különböző töltetű edények tartalmát feldolgozás előtt jól keverje össze! Végezzen előzetes próbát! Feldolgozásnál és száradáshoz gondoskodjon optimális frisslevegő-keringésről. 16°C alatti hőmérsékleten ne dolgozzon a termékkel!

3. A munkaeszközök tisztítása:

Használat után azonnal mossa le ezeket BIOFA 0500 hígítóval.

Száradás:

A száradási idő kb. 12-16 óra. Következő napon a padló mérsékelten terhelhető (20°C / 50-55 % rel. páratartalom). A használatba vétel első napjaiban nedvesen súrolni nem szabad.

Felhasználás/kiadósság feladatonként :

16-20 ml/m^2 ill. 50-60 m^2/l.

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen és jól lezárt edényekben kell tárolni. Felül bőrösödés előfordulhat. Ezt a hártyaréteget használat előtt távolítsa el. Esetleg érdemes az olajat átszűrni. A maradékot öntse át kisebb edénybe és légmentesen zárja le.

Kiszerelés: 1 L

Ártalmatlanítás:

Folyékony maradékot és az attól megtisztított edényeket a használt festék/lakk feliratú gyűjtőkonténerekbe lehet lerakni, illetve a helyi/nemzeti előírásokat betartva tudja hulladékként kezelni/lerakni. Kisebb maradékot és szerrel átitatódott munkaeszközöket kiszárítás után a háztartási szeméthez is hozzá lehet adni.

Csak teljesen kiűrített és tisztított edények vihetők be Recycling/Újrahasznosító rendszerbe.

AVV-hulladékkezelési kód európai besorolás szerint: 08 01 11*

Biztonsági előírások:

Termékkel átitatott munkaeszközöket és ruhákat légmentesen lezárt fémdobozban kell őrizni, vagy nem gyúlékony felületű földre leterítve kiszáradni kell hagyni –(öngyulladás veszélye!) Önmagában a termék öngyulladásra nem hajlamos. Nem szabad hagyni, hogy gyermek kezébe jusson. Rossz közérzet esetén MÉREG-INFORMÁCIÓS KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni, orvosi tanácskérés fontos, a termék csomagolását vagy feliratozását is be kell mutatni. Kerülje el, hogy az anyag a szemébe vagy bőrére, illetve ruhájára jusson. BŐRREL ÉRINTKEZÉS ESETÉN: bő szappanos vízzel kell lemosni. Feldolgozás és száradás alatt gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ha szórással viszi fel a terméket, gondoskodjon megfelelő elszívó berendezésről és légzőkészülékről. Felmelegedés vagy permetezés esetén könnyen képződhet robbanóképes gőz-levegő keverék! Ügyeljen bőrének megfelelő védelméről. Csiszolási munkáknál finom por ellen védő maszkot viseljen! Nem szabad a szer maradékát víz- vagy csatornahálózatba önteni. Egy bizonyos, típusra jellemző szag a természetes alapanyagok miatt előfordulhat!

Kérésre biztonsági adatlapot tudunk küldeni!

VOC-felirat Decopaint és ChemVOC-FarbV irányelv szerint:

EU-határérték (kategória A/f): 700 g/l (2010)

2076, 20761 károsanyag-tartalma: max. 450 g/l VOC.

GIS-KÓD: Ö 60+

Soulum Factory Kft.
✉: H-8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.
🖃: info@soulumfactory.hu
www.soulumfactory.hu

003692346626: ☎
+36 30 454 8956: ✆
www.facebook.com/montetitano&soulum