

Bona Mega

Technikai adatlap

A Bona Mega egy vízbázisú olajjal módosított természetes növényi olajokból készült poliuretán lakk. A kötés a levegő oxigéntartalmával kölcsönhatásban történik, a Mega kopásállósága megfelel egy kétkomponensű felületkezelő anyagénak anélkül, hogy keverést igényelne. A lakk nyilvános vagy otthoni környezetben lévő fapadlók kezelésére alkalmas.

- Magas karc és kopásállóság
- Kiválóan ellenáll a vegyszereknek
- Megfelel a DIN 18032 szabványnak

Technikai adatok

Lak típusa:	Vízbázisú egykomponensű olajjal módosított poliuretán fedőréteg
Száranyag tartalom:	Kb. 32 %
Illékony szerves vegyületek (VOC):	Fényes, selyemmatt és matt - max. 60g/l Extra matt - max 80g/l
Kopásállóság:	5 mg/100 fordulat
Fényesség (60° beesési szögénél):	- fényes: 90 % - selyemmatt: 50 % - matt: 25 % - extra matt: 9 %
Hígítás:	Ha szükséges hígítsuk Bona Retarder-rel (4%) a hosszabb nyitott idő érdekében
Száradási idő:	- csiszolásig/ következő kezelésig: 2és1/2-3 óra* - könnyű terhelhetőség: 24 óra* - teljes átkeményedés: 7 nap*
Alkalmazási eszközök:	Bona henger
Anyagszükséglet:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nincs besorolva
Tisztítás:	A szerszámról töröljük le a maradék anyagot a vízzel való tisztítás előtt. A megszáradt maradványok eltávolításához használjon acetont.
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
Kiszerezés (tartalmazza az edzőt):	10 x 1 liter (50 doboz raklaponként) 3 x 5 liter (44 doboz raklaponként)

*normális éghajlati feltételek mellett 20°C/60% (relatív páratartalom)

Felület előkészítése

Mielőtt a Bona Mega-t használnánk a felületet valamelyik Bona alapozóval kell kezelni. A felszínt teljesen simára kell csiszolni, továbbá tisztának, csiszolópor, olaj vagy más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Hagyjuk hogy a lakk és az edző hőmérséklete elérje a szoba hőmérsékletét, helyezzük fel a szűrőt, majd jól rázzuk fel. Az optimális szobahőmérséklet 18-25°C 40-60%-os relatív páratartalom mellett. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti, míg az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig növeli a száradási időt. A minimális hőmérséklet a termék használatához 13°C.

Felületkezelés



Bona[®]

oldal 1/2



Előzőleg lakkozott padlók előkészítése

2 % Bona Crosslinker hozzáadásával a Bona Mega használható előzőleg lakkozott padlók kezelésére (gyárilag lakkozott padlók esetében használjunk Bona Traffic-ot), de a tapadást a használat előtt mindig ellenőrizni kell. Viasszal kezelt vagy polírozott padlók esetében nem használható. A termék használata előtt a felületet kezeljük Bona Prep-rel. Részletes használati utasítások letölthetők a www.bona.com oldalról.

Bona Crosslinker hozzáadásával

Miután meghatároztuk a szükséges lakk mennyiségét, először a Crosslinkert hígítsuk fel (2%) azonos mennyiségű vízzel, majd jól keverjük össze. A keveréket (crosslinker + víz) adjuk hozzá a lakkhoz, és keverjük össze. A lakk és crosslinker keverékét 8 órán belül fel kell használni.

Kezelési táblázat

Kezeletlen fa:

- 1x Bona vízbázisú alapozó
Könnyű csiszolás 150-es szemcséjű csiszolóráccsal
- 2-3x Bona Mega

Előzőleg lakkozott padló:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Mega + 2 % Bona Crosslinker

Megjegyzés: Nem ajánlott naponta több mint 2 teljes réteget felvinni a felületre a fa megdagadásának kockázata miatt.

Használat

1. A terméket Bona henger segítségével hordjuk fel. A terméket lehetőleg egyenletesen hordjuk fel és kerüljük a tócsák kialakulását. A felületet hagyjuk száradni a következő réteg felvitele előtt. Minden újabb réteg felvitele előtt biztosítsunk kicsit hosszabb száradási időt.
2. Ha szükséges csiszoljuk le a padlót Bona 150-es szemcséjű csiszolóráccsal, majd távolítsuk el a keletkezett csiszolóport a végső réteg lakk felvitele előtt.
- 3.

Megjegyzés: Ha az előző réteget 24 óránál tovább hagyjuk száradni, akkor mindenképpen szükséges lecsiszolni a padlót a következő réteg felvitele előtt.

A padló 8 órával az utolsó réteg felvitele után könnyen terhelhető. Hagyjuk a padlót legalább 1 hétig száradni, mielőtt szőnyeget teszünk le, vagy nehéz tárgyakat teszünk a padlóra. A padlót nedves ronggyal sem szabad feltörölni ez idő alatt.

Karbantartás

A padlót Bona Cleaner vagy Bona Wood Floor Cleaner-rel és mikroszálalás mop segítségével tisztítjuk. A karbantartás részeként ajánlott a felületet rendszeresen lefedni egy újabb réteg lakkal. Eme művelet gyakorisága jelentősen csökkenthető a Bona Freshen Up vagy a Bona Wood Floor Refreshener rendszeres alkalmazásával. Ez segít megőrizni a padló fakult megjelenését és lehetővé teszi további lakk rétegek felvitelét, anélkül, hogy a padlót le kéne csiszolnunk.

Fontos

Műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint jelenlegi legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Cégünk csak a termékeink mindig azonos minőségére vállal garanciát. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Amennyiben kétségei vannak, a termék használata előtt próbát kell végezni. A felhasználó köteles elolvasni minden információt, amely a termék címkéjén van feltüntetve, továbbá köteles áttanulmányozni a termék biztonsági adatlapját használat előtt.